



# LOXON®

Larga duración



## EXTERIOR MATE

Rev: 0721

### DESCRIPCIÓN

**LOXON LD EXTERIOR MATE** es una pintura de alta calidad y excelente poder cubritivo, especialmente formulada con emulsiones acrílicas y pigmentos seleccionados para lograr óptimos resultados en exteriores, siendo sumamente resistente a los agentes atmosféricos. Contiene aditivos de alta efectividad que le confieren una gran resistencia a los hongos y algas y una mejor penetración y adherencia. Se aplica con mínimo salpicado y muy buena nivelación.

• **Látex 100% acrílico** • **Extra resistente** • **Excelente poder cubritivo** • **Antihongo**

### USOS

- En **exteriores**, donde se requiere un acabado muy resistente, duradero y de fina terminación. Especial para superficies de ladrillos, cemento, fibrocemento, hormigón, revocos, etc.; utilizando el fondo correspondiente.

### CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco y una amplia gama de colores preparados. Se obtienen colores adicionales utilizando: **SW Entonador Universal** hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de pintura; o también utilizando **COLOR-TONE Colorante Líquido**, hasta 7 tapitas por cada 4 litros de pintura (2 botellas de 50 ml en 20 litros) (\*). **Además descubra miles de colores a través del Sistema de Colores Sherwin Williams.**

(\* No se recomienda el uso de **SW Entonador Universal** ni de **COLOR-TONE Colorante Líquido** en colores amarillo, naranja y rojo para uso exterior.

• **Acabado:** Mate.

• **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete tipo airless. Sólo en caso de ser necesario diluir con un máximo de hasta 10% de agua. Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.

• **Número de manos:** 2 a 3.

• **Poder cubritivo:** Excelente (\*).

• **Rendimiento:** De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (\*).

• **Secado:** 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 4 horas.

(\* Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el **Sistema de Colores de Sherwin Williams**, aplicar una mano previa de **LOXON LD EXTERIOR MATE** tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador correspondiente. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a pintar debe estar limpia y seca:** libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• **Superficies Nuevas**

**Mampostería, hormigón, revoque:**

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas

- Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.

- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico**, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar.

- **En todos los casos, terminar el trabajo con LOXON LD EXTERIOR MATE.**

• **Superficies Previamente Pintadas**

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente.

- Enjuagar y luego lavar con una solución de agua y lavandina (1 parte de lavandina y 1 de agua). Volver a enjuagar muy bien. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **SW Pasta Antihongo** en 4 litros de agua. **No** enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás** diluido y emparejar las imperfecciones con **SW Enduido Plástico Exterior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar **SW Acondicionador al Aguarrás**, previamente diluido según sus instrucciones sobre las áreas reparadas, para igualar diferencias de absorción.

- En caso de superficies pulverulentas o entizadas aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** diluido, previa limpieza de la superficie.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

**En todos los casos, terminar el trabajo con LOXON LD EXTERIOR MATE.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.
2. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
3. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
5. Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.
8. No ingerir.

### EXPERIENCIA Y CALIDAD

En 1866, Henry Sherwin y Edward Williams sentaron las bases de un camino de prestigio y evolución permanente.

Hoy al elegir Sherwin Williams usted accede a un producto de calidad seleccionada que responde a los más altos estándares internacionales, con el respaldo de una marca de más de 150 años en el mercado.

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

